

ombran HB

Cementbaseret primer med høj sulfatresistens til mineralske overflader .

Produktegenskaber:

- Er cementbaseret.
- Indeholder ingen C3A i bindemidlet.
- Er bestandig overfor hårdt sulfatangreb.
- Er diffusionsåben ved vanddamp.
- Hæfter på mineralske overflader.

Anvendelses områder:

- Som primer for cementbaseret mørtelprodukter i ombran systemet.
- Som primer ved renovering af brønd- og kloakanlæg med ombran mørtel.

Forbehandling:

Se informationsblad "Forarbejdningsanvisning for mørtel til brønd- og kloakrenovering".

Blanding:

ombran HB blandes med rent vand ved hjælp af en langsomkørende røremaskine med 2 "piskeris" i 3 minutter. Pulveret oprøres i vand med netop så meget vand at det frigiver den indesluttede luft. Herefter tilsættes vand under omrøring indtil mørtelen opnår en ensartet, tyktflydende slamkonsistens.

Blandings forhold:

Se under "tekniske data". Til 25 kg. ombran HB bruges ca. 4,0 til 4,5 liter vand.

Da ombran HB er et cementbaseret produkt, kan vandforbrug variere.

Påføring:

Overfladen fugtes før ombran HB påføres. Stærkt sugende overflader skal fugtes grundigt. ombran HB svømmes grundigt ind i den kun mat fugtige, ikke vandmættede overflade. Der må kun bearbejdes et areal, således den efterfølgende mørtelbehandling kan udføres vådt i vådt. Som arbejdsredskaber anbefales en murerkost eller børste med korte børster.

Sikkerhedsadvarsel :

Læs fareidentifikation/symboler og forholdsregler på etiketter og i sikkerhedsdatabladet.

Vare nr.: 1001150

Anvendelse af tekst og billeder må kun ske efter forudgående skriftlig aftale med Lauridsen Rørteknik A/S. Vores anbefalede tekniske anvendelse i ord og skrift er gengivet på baggrund af det nuværende niveau af vores viden. Kunden eller brugeren er ikke fritaget for at foretage sine egne test for at checke produktets egnethed til de tilsigtede metoder og forhold. Anvendelse og behandlingen af produktet ligger uden for vores kontrol og er derfor alene på eget ansvar.

ombran HB

Tekniske Data:

Parameter.	Enhed.	Værdi.	Bemærkning.
Blandingsforhold	Blandingsdele	25:4 - 4,5	ombran HB : vand
Forarbejdningsstid	minutter	ca. 20	
Anvendelsestemperatur	°C	+5 til +30	Luft- og underlagstemperatur
Materialeforbrug (afhængig af overfladeens beskaffenhed)	kg./m ²	ca. 1,1	Tørmørtel
Vandtæt efter	Timer	ca. 24	Ved +20°C
Massefylde Vådmørtel	Kg/l	ca. 2,2	

Produktegenskaber:

Farve.	Grå.
Levering	I sække á 25 kg.
Rensning af værktøj	Vand
Opbevaring	Opbevaring i op til 1 år skal ske i uåbnet og original emballage, i tørre lokaler, ved en temperatur på mindst +5°C og ikke over +25°C. De samme krav gælder under transport.
Bortskaffelse af emballage	Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystem. Brugt emballage skal tømmes helt, så kan den efter rengøring afleveres som genbrugs-materiale.